


FIBROELAST®-KRUHOVÁ TYČ DUTÁ



2541.4.



Materiál:

Polyuretan na základě polyesteru
70 Shore A

Barva:

bílá

Upozornění:

Duté kruhové tyče FIBROELAST® lze použít také jako pružiny.

 FIBROELAST®-Kulaté pružiny (2461.4.) viz kapitola F-pružiny.

Fyzikální vlastnosti:

Tvrdost Shore A: 70

100% modul: 3,0 [N/mm²]

300% modul: 6,0 [N/mm²]

Pevnost v tahu: 28 [N/mm²]

Poměrné prodloužení: 500 [%]

Pevnost v tahu: 58 [kN/m]

Trvalá deformace tlakem (70 °C): 45 [%]

Odrasová pružnost: 55 [%]

Max. tvárění: 40 [%]

2541.4. FIBROELAST®-Kruhová tyč dutá

Objednací číslo	d ₁	d ₂	l ₁
2541.4.016	16	6,5	330
2541.4.020	20	8,5	500
2541.4.025	25	10,5	500
2541.4.032	32	13,5	500
2541.4.040	40	13,5	500
2541.4.050	50	17	500
2541.4.063	63	17	500
2541.4.080	80	21	500
2541.4.100	100	21	500
2541.4.125	125	27	500