

Härter

Verdüner für FIBROLIT®-ZWO

Einspritzpistole für FIBROFIX®-SECHS

280.05 Härter

Beschreibung:

Einzelner Härter für 280.02 Werkzeug-Gießharz FIBROLIT®-ZWO oder für Verwendung mit dem Epoxidharz 280.24 Verdünner für FIBROLIT®-ZWO.

Flasche, 50ml



280.24 Verdünner für FIBROLIT®-ZWO

Beschreibung:

Um die Fließfähigkeit des Werkzeug-Gießharzes FIBROLIT®-ZWO zu erhöhen, kann in einem bestimmten Verhältnis (max. 5% = 45 g) der Verdünner (reines Epoxidharz) beigemischt werden. Eine längere Aushärtezeit ist dabei zu berücksichtigen.

Der Verdünner ist zusammen mit dem Härter 280.05 auch als Gießharz zu verwenden. Ein Mischungsverhältnis Harz:Härter von 5:1 (Gewichtsanteile) ist einzuhalten.

Dose, 500 ml



280.09 Einspritzpistole für FIBROFIX®-SECHS

Beschreibung:

Zum einfachen Verarbeiten von FIBROFIX®-SECHS 280.08.

Die Gießharzpatrone wird durch eine Gewindespindel zusammengedrückt und nach Entleerung aus der Einspritzpistole entfernt.

