

Lepidlo na kov FIBROLIT®-MK

Antiadhézní prostředek ACMOS

Antiadhézní prostředek FIBROLIT®-TW

281.01 Lepidlo na kov FIBROLIT®-MK

Popis:

Dvousložkové lepidlo na základě epoxidové pryskyřice. Složky pryskyřice a tvrdidla se míchají v hmotnostním poměru 2:1

Lepidlo se nejlépe natře štětečkem na předem odmaštěné spojované součásti. Drsné povrchy zvyšují sílu ve spojení lepidla na kov.

Již po uplynutí 6,5 hodiny dosáhne lepidlo pevnosti ve smyku 30 N/mm². Meze pevnosti se dosáhne po asi 24 hodinách.

Lepidlo na kov je vhodné pro lepenou mezeru 0,6 – 0,7 mm.

Vlepená pouzdra si zachovávají po nalepení správnou geometrii a rozměrovou stálost.

Přepravní obal obsahuje:

1 dóza pryskyřice, 217 ml

1 dóza tvrdidla, 119 ml



280.822405 Antiadhézní prostředek ACMOS

Popis:

Adhezní prostředek bez silikonů ve spreji.

Použití při zalévání kluzných dílů, jako jsou vodící sloupky, razníky atd. pomocí nástrojové licí pryskyřice 280.02 FIBROLIT®-ZWO, resp. nástrojové licí pryskyřice 280.08 FIBROFIX®-SECHS.

Adhezní prostředek nastříkejte rovnoměrně v tenké vrstvě ze vzdálenosti 20 až 30 cm.

Dodatečným setřením měkkým hadříkem se dosáhne vyrovnaného povrchu.

Sprej, 400 ml



280.27 Antiadhézní prostředek FIBROLIT®-TW

Popis:

Antiadhezní prostředek na bázi vosku pro další vodící vůli.

Použití při zalévání kluzných dílů, jako jsou vodící sloupky, razníky atd. pomocí nástrojové licí pryskyřice 280.02 FIBROLIT®-ZWO, resp. nástrojové licí pryskyřice 280.08 FIBROFIX®-SECHS.

Zvláště vhodné pro drsnější povrchy forem. Rychleschnoucí a dobře leštitelné.

Naneste hadříkem adhezní prostředek a opatrně vtírejte. Opakovaným nanášením se dosáhne větší vůle mezi kluzným dílem a licí pryskyřicí.

Láhev 500 ml

