

Colle à métaux FIBROLIT®-MK

Agent séparateur ACMOS

Agent séparateur FIBROLIT®-TW

281.01 Colle à métaux FIBROLIT®-MK

Description :

Colle à deux composants à base de résine époxy. Les composants résine et durcisseur sont mélangés dans une proportion de 2 pour 1.

S'applique le mieux au pinceau sur les parties à assembler préalablement dégraissées. Des surfaces rugueuses renforcent encore l'adhérence de la colle à métaux.

Elle acquiert déjà au bout de 6,5 h une résistance à l'arrachement de 30 N/mm². La prise effective intervient dans les 24 h.

Le jeu pour le montage collé est de 0,6 - 0,7 mm.

Les douilles scellées ainsi conservent après montage toute leur géométrie et ne subissent aucune modification de dimensions.

La boîte d'expédition contient :

1 boîte de résine, 217 ml

1 boîte de durcisseur, 119 ml



280.822405 Agent séparateur ACMOS

Description :

Agent séparateur sans silicone sous forme d'aérosol.

S'applique sur les éléments glissants (colonnes de guidage, poinçons, etc.) avant coulage de la résine à couler pour outillages 280.02 FIBROLIT®-ZWO ou de la résine à couler pour outillages 280.08 FIBROFIX®-SECHS.

Pulvériser l'agent séparateur en couche mince et régulière à une distance de 20 à 30 cm.

Une surface uniforme est obtenue après avoir frotté avec un chiffon doux.

Aérosol, 400 ml



280.27 Agent séparateur FIBROLIT®-TW

Description :

Agent séparateur à base de cire pour un meilleur jeu de guidage.

S'applique sur les éléments glissants (colonnes de guidage, poinçons, etc.) avant coulage de la résine à couler pour outillages 280.02 FIBROLIT®-ZWO ou de la résine à couler pour outillages 280.08 FIBROFIX®-SECHS.

Convient particulièrement aux surfaces profilées plus brutes. Séchage rapide et polissage facile.

Appliquer l'agent séparateur avec un chiffon et frotter soigneusement. Une application répétée permet un meilleur jeu entre l'élément de glissement et la résine à couler.

Flacon 500 ml

