

Metallkleber FIBROLIT®-MK

Trennmittel ACMOS

Trennmittel FIBROLIT®-TW

281.01 Metallkleber FIBROLIT®-MK

Beschreibung:

Zweikomponentenkleber auf Epoxidharzbasis. Die Komponenten Harz und Härter werden im Gewichtsverhältnis 2:1 vermischt.

Der Kleber wird am besten mit einem Pinsel auf die vorher entfetteten Füge Teile gestrichen. Raue Oberflächen erhöhen die Verbundkraft des Metallklebers.

Schon nach 6,5 h erreicht der Kleber eine Zugsheerfestigkeit von 30 N/mm². Die Endfestigkeit wird nach ca. 24 h erreicht.

Der Metallkleber ist für einen Klebespalt von 0,6 - 0,7 mm geeignet.

Eingeklebte Buchsen behalten durch das Einkleben ihre geometrische Rundheit und Maßhaltigkeit.

Versandpackung beinhaltet:

1 Dose Harz, 217 ml

1 Dose Härter, 119 ml



280.822405 Trennmittel ACMOS

Beschreibung:

Silikonfreies Trennmittel in Sprayform.

Anwendung beim Vergießen von gleitenden Teilen wie Führungssäulen, Stempeln etc. mit 280.02 Werkzeug-Gießharz FIBROLIT®-ZWO bzw. 280.08 Werkzeug-Gießharz FIBROFIX®-SECHS.

Trennmittel aus einer Entfernung von 20 bis 30 cm dünn und gleichmäßig aufsprühen.

Durch Nachreiben mit einem weichen Lappen wird eine gleichmäßige Oberfläche erreicht.

Sprühdose, 400 ml



280.27 Trennmittel FIBROLIT®-TW

Beschreibung:

Trennmittel auf Wachsbasis für weiteres Führungsspiel.

Anwendung beim Vergießen von gleitenden Teilen wie Führungssäulen, Stempeln etc. mit 280.02 Werkzeug-Gießharz FIBROLIT®-ZWO bzw. 280.08 Werkzeug-Gießharz FIBROFIX®-SECHS.

Insbesondere für rauere Formoberflächen geeignet. Schnelltrocknend und gut polierbar.

Trennmittel mit einem Lappen auftragen und sorgfältig einreiben. Durch wiederholtes Auftragen wird ein größeres Spiel zwischen Gleitteil und Gießharz erreicht.

Flasche 500 ml

