

FIBROLIT® FETT/OEL-LD – OPIS

SMAR FIBROLIT®FETT-LD

OLEJ FIBROLIT®OEL-LD

Opis:

FIBROLIT®-FETT/OEL-LD to dopasowana do siebie koncepcja smarowania tulei prowadzących ze spieku stali z cyjanowaną powierzchnią ślizgową do smarowania długotrwałego i stałego.

Tuleje prowadzące ze spieku firmy FIBRO posiadają udział porów na poziomie 18-20% i są w próżni zalewane olejem do smarowania 280.35 FIBROLIT®-OEL-LD.

Oprócz kwestii konstrukcyjnych takie nasączenie zapewnia dzięki działaniu kapilarnemu konieczną podczas pracy warstwę smaru. Ma to decydujące znaczenie dla niezawodnego działania i długiej trwałości tulei prowadzących ze spieku.

Smar plastyczny FIBROLIT® FETT-LD to idealnie do tego pasujący smar depozytowy. Można go w tym celu umieścić dodatkowo w rowkach zapasowych tulei spiekowych, co w wielu przypadkach znacznie wydłuży trwałość tulei prowadzących ze spieku. W celu zredukowania zużycia początkowego zaleca się inicjalne zastosowanie smaru FIBROLIT® FETT-LD.

Dodatkowe funkcje, jak dobra stabilność starzenia się, odporność na utlenianie się i stabilność termiczna obu smarów mają również ogromne znaczenie dla długiej trwałości.

Należy pamiętać, że zastosowanie innych smarów może ewentualnie doprowadzić do chemicznej niestabilności nasączenia olejem!

280.34 Smar FIBROLIT®Fett-LD

Opis:

Plastyczny zasobnik oleju w formie żelowego smaru na bazie oleju mineralnego. Smar inicjalny i depozytowy (długotrwałe smarowanie dodatkowe) przy wszystkich tulejach prowadzących ze spieku stali z cyjanowaną powierzchnią ślizgową. W tym celu można go umieścić w rowkach zapasowych tulei prowadzących ze spieku stali. W szczególności w zastosowaniach z wyższym obciążeniem następuje wyrównywanie utraty oleju w tulei ze spieku stali. Wysoka niezawodność i niewymagające konserwacji zastosowanie przez kontrolowaną smarność.

Zakres temperatur zastosowania: -40°C do +150°C

Puszka, 400 ml



280.35 Olej FIBROLIT®Oel-LD

Opis:

Płyn nasączający na bazie oleju mineralnego do smarowania tulei prowadzących ze spieku stali z cyjanowaną powierzchnią ślizgową. Z powodu receptury i specjalnych dodatków nadaje się do szerokiego zakresu zastosowania. Jako smarowanie dodatkowe do wyrównywania utraty oleju.

Zakres temperatur zastosowania: -10°C do +100°C

Kanister 1000 ml

